

TECHNISCHE INFORMATION

SP-ALF ALFAFIX LackSpray

PRODUKTBESCHREIBUNG

ALFAFIX ist ein sehr rasch lufttrocknender Kunstharzlack für universelle Anwendung auf Metall und vielen anderen, entsprechend vorgrundierten, festen Untergründen.

Glänzend, mit sehr gutem Verlauf und ausgezeichneter Füllkraft. Geeignet für die meisten Lackier- und Ausbesserungsarbeiten im Innen- und Außenbereich.

VERARBEITUNG

Aerosol-Dose vor Gebrauch 2 Minuten gut schütteln! Alle Flächen müssen trocken und frei von Korrosionsprodukten und Verunreinigungen sein und sollten möglichst Raumtemperatur haben.

Soweit Grundierungen (z.B. ALFA RostSchutz SP-RS o.ä.) eingesetzt werden, müssen diese ordnungsgemäß aufgebracht und vollständig ausgehärtet sein.


Probe sprühen. Sprühlackierung gleichmäßig im Abstand von 20 – 25 cm zur Oberfläche durchführen. Im Kreuzgang mehrfach dünne Schichten sprühen. Nach Beendigung jeder Benutzung der Sprühdose über Kopf das Steigrohr leersprühen.

Nicht unter +5°C und über 80 % rel. Luftfeuchtigkeit verarbeiten. Metall-flächen dürfen max. +30°C warm sein.

Das Produkt ist mit 1K-Lacken überlackierbar. Bei 2K-Lacken sind Vorversuche erforderlich.

TECHNISCHE DATEN

PRODUKT-TYP	Alkydharz, rasch lufttrocknend		
OBERFLÄCHE	Glänzend		
ERGIEBIGKEIT	2 – 3 m ² / 400 ml-Dose		
TROCKENZEIT	20 °C	Staubtrocken Griffest	20 – 30 Min 45 – 60 Min



	80 °C	30 – 40 Min forcierte Trocknung
FARBTÖNE	RAL-Farbtöne.	
PACKUNGSGRÖSSE	400 ml Aerosol-Dose (VPE 6 x 400 ml)	
SICHERHEITSHINWEIS	Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht Rauchen. Nicht gegen offene Flamme sprühen. Sicherheitsdatenblatt bei der Verarbeitung beachten.	

**ASCHAFFENBURGER LACK- UND FARBENFABRIK
DR. W. KOHLHAUS GMBH**

D-63741 Aschaffenburg – Mainaschaffer Str. 101-105
Tel 06021 39250 - Fax 06021 392599
info@alfa-lacke.de

Unsere technische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen, jedoch grundsätzlich ohne Rechtsverbindlichkeit. Unsere Produkte sind für die Anwendung durch gewerbliche Verarbeiter unter Beachtung der zugehörigen Sicherheitsdatenblätter bestimmt. Die Anwendung und Verarbeitung, sowie die Prüfung der Eignung der Produkte für den vorgesehenen Einsatzzweck liegen ausschließlich in der Verantwortung des Verarbeiters, da die Umstände der Anwendung außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben – Stand 21.02.23