

### 9101-00 BECOTAX

#### PRODUKTBESCHREIBUNG

BECOTAX ist ein lösungsmittelhaltiges Mehrzweck-Korrosionsschutzmittel auf Wachs-Basis, das für einen breiten Einsatzbereich beim Schutz von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten und Metallteilen aller Art geeignet ist.

BECOTAX härtet zu einem wachsartigen, festen Film aus und schützt die Teile zuverlässig bei der Lagerung in Räumen und im Freien sowie dem nationalen und internationalen Transport.

#### TECHNISCHE DATEN

PRODUKT-TYP	Korrosionsschutz-Wachs
OBERFLÄCHE	Matt / wachsartig
DICHTE	ca. 0,90 kg/L
LIEFERVISKOSITÄT	Leicht thixotrop
SCHUTZDAUER	Innenbereich ca. 48 Monate Außenbereich ca. 36 Monate
VERBRAUCH	Empfohlene Schichtdicke: mindestens 50 µm Theor. Ergiebigkeit bei 50 µm: ca. 9,0 m <sup>2</sup> /kg
VERDÜNNUNG	ALFA-UNI-Verdünnung 1000-UNI
FARBTÖNE	Blau lasierend, Rot lasierend
PACKUNGSGRÖSSE	3 L (andere auf Anfrage)

#### VERARBEITUNG

FLÄCHEN- VORBEHANDLUNG	Alle Flächen müssen trocken, frei von Korrosionsprodukten, Verunreinigungen und Walzzunder sein und sollten möglichst Raumtemperatur haben.
GRUNDIERUNG/ DECKLACKIERUNG	Über oder unter BECOTAX sollte kein weiteres Produkt verwendet werden. Bei Einsatz zusätzlicher Beschichtungen kann es zu Unverträglichkeiten kommen.

**VERARBEITUNGS  
BEDINGUNGEN**

Die Umgebungstemperatur sollte mindestens + 5 °C und die relative Luftfeuchtigkeit nicht über 80 % betragen. Die Temperatur der Metallflächen soll bei Beschichtung zwischen + 10 °C und + 30 °C liegen. Alle zu beschichtenden Teile müssen ausreichend vortemperiert sein, um Anlaufen zu vermeiden.

**VERARBEITUNG**

BECOTAX vor Verarbeitung in jedem Fall sorgfältig aufrühren.

**VERARBEITUNGSART**

Luft-Spritzen	Düse 1,4 - 1,8 mm / 3-4 bar
Airless	Düse 0,23 mm - 0,28 mm / 140 – 160 bar
Airmix	Düse 0,23 – 0,28 mm / 70 – 100 bar
Rollen	Lieferviskosität, Verdünnungszusatz bis 5%
Streichen	Lieferviskosität

Bezüglich der Verarbeitung verweisen wir auch auf unser Merkblatt "Allgemeine Lackiervorschriften".

**ASCHAFFENBURGER LACK- UND FARBENFABRIK  
DR. W. KOHLHAUS GMBH**

D-63741 Aschaffenburg – Mainaschaffer Str. 101-105  
Tel 06021 39250 - Fax 06021 392599  
info@alfa-lacke.de

Unsere technische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen, jedoch grundsätzlich ohne Rechtsverbindlichkeit. Unsere Produkte sind für die Anwendung durch gewerbliche Verarbeiter unter Beachtung der zugehörigen Sicherheitsdatenblätter bestimmt. Die Anwendung und Verarbeitung, sowie die Prüfung der Eignung der Produkte für den vorgesehenen Einsatzzweck liegen ausschließlich in der Verantwortung des Verarbeiters, da die Umstände der Anwendung außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben – Stand 20.10.23